

Všeobecné podmínky

Nelisované dřevovláknité desky

„Všeobecné podmínky“ specifikují základní pravidla, která platí pro skladování, manipulaci a opracování dřevovláknitých nelisovaných desek společnosti PAVATEX SA. Zahrnují rovněž všeobecné podmínky pro montáž desek. Dodavatel výslovně upozorňuje, že při nedodržení „Všeobecných podmínek“ nebude brán na případné reklamace zřetel.

„Všeobecné podmínky“ se týkají výhradně skladování, manipulace, opracování a lhůt montáže desek. Výrobce ani dodavatel desek žádným způsobem nezodpovídají za škody, vzniklé nesprávným použitím dřevovláknitých desek v konstrukcích.

1. Skladování

Dřevovláknité desky musejí být uskladněné na rovných plochách, chráněných před působením povětrnostních vlivů, zejména vlhkosti. Desky nesmějí být pokládány přímo na podlahu skladovacího prostoru zejména v případě, že by hrozil jejich kontakt se zemní vlhkostí či s vodou, například v důsledku odtékání dešťových srážek.

2. Manipulace

Dřevovláknité desky je nutné při manipulaci i skladování chránit před poškozením jejich rohů a hran. Zvláštní pozornost je třeba věnovat deskám, které jsou po obvodě opatřené perem a drážkou. Poškozená pera a drážky následně nedovolují kvalitní spasování desek při montáži.

3. Dělení desek

Desky je možné řezat přímočarou pilou se speciálním pilovým listem (např. Bosch T313 AW) nebo okružními pilami. S ohledem na velké množství pilin se doporučuje použití okružních pil s odsáváním. Tenké desky cca do 15 mm lze řezat ručně, ořezávacím nožem.

Desky není možné řezat hrubým mechanickým způsobem, například řetězovou pilou, kdy nevzniká hladká plocha řezu a dochází k velkému „otrhání“ okrajů řezu. Hrozí riziko rozvrstvení desky, deska je v místě takového řezu rovněž náchylnější k poškození vlhkostí.

4. Přípustná klimatická expozice během montáže

A) Střechy sklon 35° a více, stěny s obkladem

- Typ ISOLAIR a PAVATHERM-PLUS : mohou být vystavené působení povětrnostních vlivů až po dobu 3 měsíců. Výrobce zaručuje, že desky neztratí během této doby svou celistvost a své stavebně-fyzikální vlastnosti.
- Typ DIFFUTHERM : mohou být vystavené působení povětrnostních vlivů až po dobu 2 měsíců.
- Typ PAVATHERM-COMBI : nesmějí být vystaveny přímému dešti. Nепrodleně zakrýt jinou odolnou deskou Pavatex nebo patřičnou difúzní hydroizolací.

B) Stěny s tenkovrstvou omítkou

- Typ ISOLAIR a DIFFUTHERM : mohou být vystavené působení povětrnostních vlivů maximálně po dobu 4 týdnů.

- Typ PAVATHERM-COMBI : nesmějí být vystaveny přímému dešti. Neprodleně zakrýt jinou odolnou deskou Pavatex vhodnou pod omítku. Není přípustná tenkovrstvá omítko.

C) Další upozornění

- Vystavení povětrnostním vlivům nezahrnuje trvalý kontakt desek s vodou. Tato situace může nastat například v důsledku vytvoření vodní hladiny na povrchu desky při nevhodném postupu montáže (znemožnění odtoku vody).
- Zejména u tenkých desek (asi do 35 mm) se může stát, že při kombinovaném působení dešťových srážek a osálení sluncem dojde k jejich mírnému zvlnění, a to i během přípustné doby expozice.
- Pokud je v konstrukci umístěna deska s řezaným okrajem, musí být tento okraj chráněn proti přímému přístupu srážkové vody (například ostění a zejména parapety oken).

5. Uplatnění záruky v rámci Všeobecných podmínek

Pro případnou reklamaci výrobků je třeba, aby zákazník předložil dodavateli písemnou reklamaci, obsahující popis vzniklé závady, druh a množství reklamovaných výrobků. Dále je třeba přiložit následující dokumenty:

- *průvodní štítek* od výrobce, který je vždy součástí každé palety desek a jasně definuje výrobní šarži, data výroby atd.; tento dokument je podle zákona povinen dodavatel stavby vždy archivovat,
- *dodací list a fakturu* od dodavatele desek,
- v případě závady na konkrétní stavbě *stavební deník objektu*, zahrnující období od doby zahájení montáže desek po datum vzniku reklamace.

Pro snazší řešení reklamace se doporučuje pořídit *fotodokumentaci* předmětné části stavby.

S uvedenými náležitostmi bude reklamace bezodkladně předána k reklamačnímu řízení výrobci, který oprávněnost reklamace posoudí. Součástí reklamačního řízení je často i přímé posouzení závad zástupcem výrobce na stavbě. V žádném případě proto není možné poškozené materiály před uzavřením reklamačního řízení likvidovat. Poškozené desky musejí být k dispozici pro posouzení a případný odběr vzorků.

Poznámka:

Vedle „Všeobecných podmínek“ platí pro manipulaci, skladování a použití, dřevovláknitých desek v konstrukcích i řada dalších doporučení, která jsou uvedena v „*Der richtige Umgang mit PAVATEX-Holzweichfaserplatten*“, vydaných výrobcem desek, společností PAVATEX SA, www.pavatex.ch. Další konkrétní doporučení a pravidla pro použití desek jsou uvedena v technických dokumentech, které popisují použití příslušných typů dřevovláknitých desek ve stavebních konstrukcích. Například Technické listy materiálů.

Tyto Všeobecné podmínky platí od 1.1.2014